



205 BELÄGE



205.03 MERGEL

STANDARDS DER STADTGÄRTNEREI; HEFT 200 PROJEKTIERUNG UND BAU

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:

Normen Tiefbauamt Basel-Stadt:

<https://www.tiefbauamt.bs.ch/baustellen-und-projekte/standards-vorlagen/normen-merkblaetter-wegleitungen>

Möglicher Lieferant Deckschichten:

www.steinbruch-mueller.ch


IHR ANSPRECHPARTNER:

Dominique Jeanneret

Tel: 061 267 67 25

Stadtgärtnerei Basel
Planung, Projektierung, Bau
Dufourstrasse 40/50
4001 Basel

MERGEL



Abstreuerung
Splitt 1/3 mm oder Kalksplitt 3-6 mm
Schichtdicke: 5-10 mm
Walzen ohne Vibration
Ausmass: m²

Deckschicht
Wassergebundene Beläge abdecken
Mergel 0-8 mm
Schichtdicke: 3 cm verdichtet
Walzen, Wässern und Nacharbeiten
Ausmass: m²

Oberfläche der Deckschicht darf nicht unter OK
Randabschluss sein! (Wasserabfluss)

Randabschlüsse gem. TBA-Normen

Fundamentüberdeckung mind. 5 cm

Dynamische Schicht
Mergel 0-30 mm
Schichtdicke: 8 cm, verdichtet
Planiegenauigkeit +/- 2 cm
Walzen (Vibrieren), Wässern und Nacharbeiten
Ausmass: m²

Fundationsschicht, Tragschicht
Einbaustärke gemäss projektierte Nutzung
Kiessand I mit Reinplanie

Abb. 205.03a Mergel

Als Variante kann auf die Deckschicht verzichtet werden. Dies hat zur Folge, dass die dynamische Schicht mit Mergel 0 - 20 mm und einer verdichteten Schichtstärke von 10 cm erstellt wird.